



EXTREFLOOR 120

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO RECOMENDADO:

Se trata de un barniz transparente a base de resinas especiales no amarilleanes recomendado como capa protectora y decorativa en pavimentos pétreos, hormigón pulido e impreso. Gran capacidad de relleno y sellado de superficies. Altos sólidos.

Está principalmente indicado como capa decorativa y protectora sobre pavimentos pétreos. Después de aplicado, el producto permite una superficie transitable mientras se produce la completa curación del hormigón bajo su superficie, permitiendo la evaporación de la humedad que pudiera existir y evitando la formación de grietas en el mortero cementoso. Protectora desde el punto de vista que penetra por los poros del pavimento formando una red compacta entre los áridos, aglutinantes hidráulicos y la misma resina, proporcionando al pavimento las propiedades arriba indicadas.

Decorativo al realzar el aspecto natural del pavimento ofreciendo un acabado satinado. Añadiendo al producto pastas pigmentarias concentradas, se puede conseguir una ligera coloración que aporta un resultado muy decorativo, con los mismos resultados de dureza y protección del cemento.

La película se forma por evaporación de los disolventes que incorpora la fórmula presentando esta las siguientes características:

- Excelente adherencia.
- Resistencia a la abrasión.
- Actúa como antipolvo y sellador
- Impermeable y transpirable
- Destaca el acabado superficial del pavimento.
- Resistente a los rayos UV y humedad.
- Se puede colorear ligeramente.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Color / Acabado:	Incoloro
Sólidos en volumen:	38 +/- 2 %
Peso específico:	0,92 gr/cc

DATOS DE APLICACIÓN:

Rdto. Teórico:	8-12 m ² / litro por mano.
Temperatura de trabajo	Entre 5 y 30°C sobre solera de hormigón.
Sistema:	Brocha Rodillo Pistola
Dilución:	Dilución: 5-10% en volumen.
Diluyente/limpieza:	Disolvente Clorocaucho Evitar una dilución excesiva, ya que puede provocar una menor resistencia al descuelgue y una pérdida de propiedades generales del producto.

(*) Los valores de temperatura son con un 65% de humedad relativa. La superficie debe estar seca, libre de sales solubles antes de repintar. Los mejores resultados de adherencia se consiguen cuando la capa precedente no está completamente curada. En tiempos prolongados de exposición se recomienda dar una ligera rugosidad superficial para favorecer la adherencia por anclaje mecánico de las capas siguientes. En caso de duda, se recomienda consultar con nuestro departamento técnico. Los valores mencionados son indicativos. El tiempo de secado antes de repintar podría variar dependiendo del espesor de película aplicado, la ventilación, la humedad, etc.

(**) Amplio periodo de repintado. Transcurrido este tiempo se recomienda un lijado o ablandamiento de la superficie para una optima adherencia.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

Eliminar grasa y aceite mediante un desengrasante de naturaleza alcalina hasta alcanzar un grado de limpieza SSPC-SPC1.



EXTREFLOOR 120

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Aplicar el producto siempre que la temperatura ambiente esté comprendida entre 5 y 30 ° C. La superficie debe estar libre de polvo, grasas y partículas extrañas que puedan afectar a la adherencia. Se aplica directamente sobre el hormigón fratasado procurando que la película sea lo más uniforme posible.

OBSERVACIONES:

Puede aplicarse a espesores distintos de los recomendados, pero puede influir en los tiempos de secado, intervalos de repintado y rendimiento. En exposición a atmósferas contaminadas, es imprescindible limpiar con agua a presión antes de aplicar la siguiente capa.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar el producto según las normativas nacionales vigentes. Los envases deberán guardarse en un espacio seco, fresco, bien ventilado y alejado de fuentes de calor o ignición y herméticamente cerrados. No almacenar a temperaturas inferiores a 5° C ni por más de dos años.

DISPONIBILIDAD INTERNACIONAL:

Sujeto a confirmación.

SALUD Y SEGURIDAD:

Producto al disolvente. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas.

Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar el contacto del producto con la piel usando protección personal adecuada (guantes, mascarillas, gafas, etc.), si éste se produce, lavar inmediatamente con agua abundante.

Existe una ficha de datos de seguridad a disposición del usuario.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:

La información detallada en esta ficha técnica se suministra según nuestro leal saber y entender. No obstante, no tenemos control alguno sobre la calidad o el estado del sustrato ni sobre ninguno de los otros factores que afectan el uso y la aplicación de este producto. Por consiguiente, no podemos aceptar ningún tipo de responsabilidad que pueda resultar del rendimiento del producto así como tampoco por ningún tipo de pérdida ni daños que puedan surgir a partir del uso de este producto. Nos reservamos el derecho a cambiar el producto sin previo aviso.