

ESMALTE PU BAÑERAS

DESCRIPCIÓN:

Esmalte de poliuretano brillante de dos componentes a base de isocianato alifático. Esmalte de acabado brillante de elevada calidad. Recomendado especialmente para la restauración de aseos y cuartos de baño (sanitario, bañera, etc.)

USOS:

Restauración de aseos y cuartos de baño (sanitario, bañera, etc.) así como carrocerías y ambiente altamente agresivos.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS:

- Elevada dureza
- Alto brillo.
- Alto nivel de cubrición

DATOS TÉCNICOS:

Naturaleza

Poliuretano Acrílico con Isocianato alifático

Color/Acabado

Blanco brillante

Densidad

1,250 ± 0.05 g./ml

Sólidos en Volumen

52 ± 1.0 %

Relación de mezcla

4:1 volumen

Espesor recomendado

Seco: 40 micras

Húmedo: 80 micras

Vida de la mezcla

4 horas (20°C)

Rendimiento

13 m2/litro y mano (40 micras secas)

Secado al tacto: 3 hora a 20°C

Seco total: 7 días a 20°C

Repintado: 12 horas a 20°C

COV (2004/42/CE): 430 g/l

Punto de Inflamación: >32°C

Dilución máxima

5-10 % Volumen

Disolvente Recomendado

EXTRESOL C POLIURETANO

PRESENTACIÓN:

Envasado: Se presenta en envases de 0.800 lt y 0,200 litros el catalizador.

APLICACIONES:

Recomendado especialmente para la restauración de aseos y cuartos de baño (sanitario, bañera, etc.)

ÚTILES PARA APLICACIÓN:

La aplicación se puede realizar mediante brocha, rodillo o pistola.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 12 meses a partir de la fecha de envasado.

PRECAUCIONES:

No aplicar el producto a temperaturas extremas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación. Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

No aplicar con humedades relativas superiores a 75% ni temperaturas inferiores a 10 °C.

Sobre antiguas pinturas, en las que se desconozca su composición, o dudemos de su adherencia, siempre es conveniente realizar pruebas previas de adherencia.

TIEMPOS DE SECADO Y REPINTADO:

T (°C)	Seco al tacto	Seco repintado	Seco total
20	3 horas	12 horas	7 días

ESMALTE PU BAÑERAS

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie

Realizar un lijado de la superficie a tratar para abrir poro. Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante. Una vez que la superficie esté totalmente seca aplicar Imprimación Epoxi según necesidad.

Transcurrido el tiempo de secado aplicar una o dos capas de Pintura para Bañeras.

Dilución y aplicación

Remover bien en el envase.

Realizar la mezcla según se indica con anterioridad y agitar la mezcla hasta una perfecta homogeneización. Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 30-40 micras secas.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

- Consultar la ficha de seguridad.
- Los envases llevan las correspondientes etiquetas que contienen las frases de riesgo y de seguridad conforme a la Ley de Preparados. Peligrosos vigente, cuyas indicaciones deben ser observadas. Como regla general, deben evitarse la inhalación de los vapores de disolvente y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.