

EUROFILM HF

DESCRIPCIÓN:

Tratamiento hidrofugante aplicado, únicamente, en vertical, para todo tipo de fachadas y paramentos en general. Se trata de un polisiloxano de bajo peso molecular que penetra profundamente en el sustrato. Este producto se hidroliza bajo el efecto de la humedad y se condensa, reticulando con el sustrato, formando grupos hidrorrepelentes. Es un producto que no permite el paso del agua, por capilaridad, lo que evita la formación de manchas producidas por eflorescencias salitrosas.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Gran poder hidrofugante.
- Excelente penetración en los sustratos más frecuentes en el campo de la construcción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diluyente

Al uso

Materia fija en peso U.N.E. 48087

5 \pm 1%

Densidad U.N.E. 48098

0.78 \pm 0.05 kg./l

Poder de cubrición

0%

Rendimiento teórico

De 1, 5-2 m²/litro en aplicaciones hasta saturación, dependiendo de la porosidad del sustrato.

Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727

Inflamable

Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 5 min. Total: 15 min.

Intervalo de repintado U.N.E. 48086

Min. 20 min.

Acabado

Totalmente imperceptible

Color U.N.E. 48103

Incoloro



PRESENTACION

- Envasado: Se presenta en envases de 1, 4 y 20 litros.
- Aspecto: El producto es líquido.

APLICACIONES

En exteriores e interiores sobre todo tipo de paramentos, como acabado final hidrofugante o para dar consistencia al soporte.

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, o equipo de protección adecuado. La limpieza de equipos se realizará con disolvente universal.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, a temperatura inferior a 30°C y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 2 años.

PRECAUCIONES.

Al aplicar EUROFILM HF, debemos tener en cuenta que es un producto tóxico por inhalación, ingestión y en contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar mientras se esté aplicando. Habrá que evitar las salpicaduras en las superficies adyacentes, como son puertas y ventanas.

EUROFILM HF

MODO DE EMPLEO.

Sobre todo tipo de superficies utilizando para hidrofugar: Limpiar y consolidar el soporte para dejarlo exento de polvo y grasas. Evitar, en esta tarea, el empleo de detergentes, cuyos restos, ante todo en superficies porosas, sean difíciles de eliminar, ya que impedirían la penetración total del producto aplicado. Se debe aplicar, preferentemente, sobre sustratos completamente secos. Para asegurar una impregnación homogénea y profunda, se aconseja tratar 2 ó 3 veces las superficies, dejando secar al menos entre capa y capa 20 minutos, siempre teniendo en cuenta las condiciones climatológicas.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en este ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.