



NOVOLACK ANTICALÓRICO ALUMINIO PLATA

DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético brillante de primera calidad para la protección y decoración en exteriores hasta temperatura de 200 °C.

USOS:

- Es adecuado para pintar todo tipo de superficies metálicas.
- Especialmente recomendado para el pintado de tanques y depósitos de combustibles, chimeneas, . .

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS:

- Rapidez de secado.
- Máxima cubrición y nivelación.
- Alto brillo y dureza.
- Gran poder reflectante a la luz solar.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Acabado impecable.

DATOS TÉCNICOS:

Naturaleza
Sintética

Acabado
Brillante

Color
Aluminio RAL 9006 aprox.

Rendimiento
12-14 m²/litro y mano, según estado de la superficie.

Materia no volátil
52 ± 3 % en peso

Volumen de sólido
43 ± 3 %

Secado
2 horas

Repintado
24 horas

PRESENTACIÓN:

Envasado: Se presenta en envases de 0.750 y 4 litros.

ÚTILES PARA APLICACIÓN:

La aplicación se puede realizar a brocha y pistola .

ALMACENAMIENTO:

- Mantener los envases de origen bien cerrados, en sitios frescos, secos y alejados de fuentes de ignición. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 2 años.

PRECAUCIONES:

Los envases llevan las correspondientes etiquetas que contienen las frases de riesgo y de seguridad conforme a la Ley de Preparados Peligrosos vigente, cuyas indicaciones deben ser observadas.. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos.

MODO DE EMPLEO:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

- Producto listo al uso. No se recomienda diluir.

- Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 30-35 micras secas.

- Para aplicar a pistola aerográfica diluir con un 15-20 % de DISOLVENTE EUROSOLV 1000 de EUROTEX.

- Aconsejamos dos manos de acabado para obtener las mejores prestaciones del producto.

- Limpiar los útiles empleados con EUROSOLV 1000 o White Spirit.



NOVOLACK ANTICALÓRICO ALUMINIO PLATA

③ Superficies nuevas:

-Hierro y acero: desoxidar mediante cepillado o lijado y proteger previamente con IMPRIMACION SINTÉTICA EUROPRIMER ó MINIO DE PLOMO ELECTROLÍTICO

-Galvanizados, aluminio y otros metales: desengrasar y dar una mano fina de WASH-PRIMER de EUROTEX.

③ Repintado:

-Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y desperfectos, y proceder como si se tratara de superficie nueva.

-Otras superficies: Consultar con el Servicio Técnico de EUROTEX. Teléfono: 955 741 592.

OBSERVACIONES:

-Para obtener un buen acabado aplicar previamente la imprimación adecuada, lijar y aplicar el esmalte aluminio.

-Si se aplica con brocha no diluir.

-Si la pintura se trabaja excesivamente con la brocha, puede quedar de color grisáceo, perdiendo gran parte de su brillo.

-Variaciones de temperatura, humedad, tipo de soporte o espesor de capa y diluyente utilizado, pueden ocasionar variaciones en el secado, rendimiento y brillo.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.