

NOVOLACK ESMALTE PLATA

DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético decorativo con un excelente acabado plateado, muy brillante y elaborado con resinas sintéticas modificadas, pigmentos no tóxicos y disolventes no aromáticos. Diseñado para manualidades y fines de alta decoración.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Buena rapidez de secado.
- Buena brochabilidad
- Alta reflectancia
- Excelente cubrición a 1 capa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Naturaleza

Alquídic

Materia fija en peso.

50 ± 1 %

Peso específico

0,99 ± 0,05 kg./l

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

8-10 m²/L.

Diluyente.

Disolvente sintético Eurotex

Tiempo de secado.

Al tacto: 2 horas. Total: 5 horas.

Intervalo de pintado.

Mínimo 24 horas.

APLICACIONES:

- Manualidades y decoraciones de interiores en general.
- Plateado de marcos, objetos, molduras...

ÚTILES PARA APLICACIÓN:

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, o pistola aerográfica, previa agitación del producto y dilución respectiva. La limpieza de equipos se realizará con Aguarrás. Para un acabado perfecto y por la orientación de los pigmentos se recomienda aplicar el producto a pistola.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol por no más de 12 meses.

PRECAUCIONES:

Facilitar la ventilación durante la aplicación, evitando la inhalación prolongada de los vapores de disolventes y usando protección respiratoria al pintar en espacios cerrados o mal ventilados. No debemos aplicar a pleno sol ni cuando se prevean lluvia, ni en zonas de niebla cerrada.

MODO DE EMPLEO:

Superficie Nueva:

- Tratamiento del soporte:
 - Hierro y acero: Eliminar el óxido y desengrasar a superficie; proteger previamente con EUROPRIMER.
 - Galvanizado, aluminio, zinc: Aplicar una mano fina de WASH-PRIMER.
 - Madera: Imprimir con NOVO-LACK SELLADORA y lijar previamente.
- Aplicar a brocha (diluido con 5% de Aguarrás Ecológico), rodillo (5% de dilución) o pistola aerográfica (15-20% de dilución con disolvente Multiusos o Eurosolv X).

Mantenimiento:

Si la superficie actual tiene buena adherencia, lijar suavemente antes de repintar. Si se trata de una superficie en mal estado, deberá eliminarse todo resto de pintura vieja, masillar los desperfectos e irregularidades y a continuación proceder como si fuera nueva.

Para exteriores:

Se recomienda aplicar, según las exigencias del acabado final, un barniz transparente para aumentar su durabilidad. Barniz protector suelos y metales o Barnipur w615 para zonas muy exigentes o que requieran alta durabilidad.

eurotex[®]

FICHA TÉCNICA

Rev.1: Mayo 2019

NOVOLACK ESMALTE PLATA

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.