

EUROPLASTE STANDARD

DESCRIPCIÓN

Mezcla de diversos componentes en polvo micronizado, destinada para tapar y rellenar grietas, agujeros, etc. y realizar tendidos y enlucidos en paredes de yeso, cemento, aglomerados, pinturas viejas, etc., siempre que el soporte sea una superficie absorbente y libre de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Producto indicado para remiendos, tendidos y enlucidos de superficies antes de ser pintadas.
- Fuerte carácter higroscópico.
- Poca absorción de pintura de acabado.
- Extraordinaria finura.
- Fuerte tenacidad y extraordinaria adherencia, tras el secado.
- Excelente textura en los sustratos tratados con él.
- Ofreciendo trabajos lisos y perfectos, admitiendo todo tipo de pinturas de acabado.
- Muy fácil aplicación y suave tendido.
- Tras el secado, aparece una superficie blanca y cualquier arista, puede lijarse y pintar a continuación.
- No tóxico e inflamable.

APLICACIONES

- Se aplicará en paramentos realizados con los materiales más frecuentes de la construcción. No se aplicará sobre superficies extremadamente cristalinas, por su falta de absorción.
- Se mezcla con agua en un porcentaje del 40% en peso, mediante batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo en primer lugar el agua, y posteriormente, el producto. A continuación amasar.
- Tiempo de reposo después del amasado: 2-3 minutos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ligante	Mezcla de cargas minerales y ligantes
Diluyente	Agua
pH	7
Color	Blanco
Espesor	Hasta 5 mm por capa
Brillo (UNE-EN 13300)	Mate
Adherencia	> 5 kg/cm ²
Rendimiento	1 kg/m ² para 1 mm de grosor
Tiempos de secado (UNE EN ISO 9117)	4 horas por mm de espesor
Tiempo de fraguado	8 horas

*Las especificaciones técnicas pueden variar en función del color, soporte, humedad o temperatura.

EUROPLASTE STANDARD

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplicar a espátula o llana sobre el soporte sin esfuerzo, ya sea rellenando grietas o extendiéndolo. Se puede aplicar directamente sobre fondos en interior, siempre que estén duros, secos y limpios.

Aplicar a una temperatura ambiental comprendida entre 5°C y 35°C, y con una humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la superficie debe encontrarse entre estos límites. No mojar los soportes antes de aplicar. No aplicar si se prevén lluvias, con humedad elevada, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.

PRECAUCIONES

El tiempo máximo de aplicación es 8 horas. No aplicar sobre soportes mojados por las bajas temperaturas nocturnas (rocío matinal), ni recalentados, o helados, dado que puede afectar de modo considerable a la adherencia y resultados a corto y largo plazo del producto. No humedecer el soporte antes de su aplicación. Aplicar sobre soportes secos.

TRATAMIENTO DEL SOPORTE

El soporte debe encontrarse limpio, seco, libre de grasas o contaminantes, sin elementos sueltos y exento de zonas afectadas por biodegradación que impidan el correcto anclaje, o afecten a la durabilidad del sistema de pintado.

Sobre superficies nuevas: Comprobar la idoneidad de la masilla sobre el soporte. Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo). Limpiar el soporte de posibles eflorescencias, así como neutralizar las superficies alcalinas. En superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro. Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos. Abrir posibles grietas o fisuras hasta fondo saneado, eliminar el polvo producido mediante cepillo o brocha y aplicar la masilla o plaste tal y como se ha indica en los apartados Sistemas de Aplicación.

Restauración y Mantenimiento: Eliminar del soporte productos extraños mal adheridos o en mal estado, abrir el poro en caso de estar cerrado mediante lijado u otros medios mecánicos. Comprobar la adherencia y tratar como en soportes nuevos.

MODO DE EMPLEO

- En caso de ser necesario, diluir con agua limpia no contaminada.
- Homogeneizar y aplicar usando espátula o llana metálica.
- Aplicar extendiendo uniformemente la masilla por la superficie mediante las herramientas indicadas en el sistema de aplicación, limpias y desoxidadas.
- Repintar únicamente tras secado total. El tiempo de secado completo depende de la humedad, temperatura y grosor de capa aplicado.
- La limpieza de herramientas se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

ALMACENAMIENTO

Conservar en sus envases originales convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales de entre 5°C y 35°C es de 24 meses.

EUROPLASTE STANDARD

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Para crear la menor carga posible para el medio ambiente, se deben seguir las siguientes instrucciones:

- Agua de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base agua): El agua de limpieza que contiene la pintura diluida debe considerarse como un residuo doméstico, que debe eliminarse a través del centro de recogida de residuos de su comunidad local. De forma alternativa, se puede esperar hasta que el agua se haya evaporado y desechar el recipiente con la pintura seca en un centro de tratamiento de residuos domésticos.
- Brocha/ Rodillo base agua: Se debe dejar secar completamente la brocha o el rodillo y/o eliminar como basura doméstica.
- Disolvente de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base disolvente): El recipiente con el disolvente de limpieza se debe llevar al punto limpio o de recogida de residuos contaminantes.
- Envases usados: El recipiente con la pintura restante debe cerrarse herméticamente y si se va a desechar llevarlo a su punto de recogida de residuos local, donde las pinturas sobrantes se eliminarán correctamente como residuos (base agua). En el caso de que la composición de la pintura contenga disolventes, se deberá tratar como residuo peligroso y llevar a un punto limpio donde procesen la pintura de manera segura.

TRATAMIENTO DE UTENSILIOS COMO BROCHAS Y RODILLOS

- Proceso de pintado en varios días:

BROCHA: Cuando el proceso de pintado dure varios días, se recomienda no limpiar la brocha de un día para otro. Se deben guardar estos utensilios cargados de pintura en un recipiente de vidrio hermético en caso de pinturas al disolvente y papel film en caso de pinturas al agua. Al día siguiente se puede retomar el proceso de pintura. Los residuos de pintura que hayan quedado depositados en el recipiente o film se debe dejar secar completamente antes que se pueda desechar como basura doméstica normal en pinturas al agua y en el caso de pinturas al disolvente (siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida.

RODILLO: El rodillo manchado se almacena a temperatura ambiente en un recipiente de vidrio hermético en el caso de pinturas al disolvente y bolsa de plástico hermética para pinturas al agua y puede mantenerse en buenas condiciones durante unos días. La pintura de la bolsa de plástico debe secarse completamente antes de desecharla como basura doméstica normal en el caso de pinturas al agua, y en el caso de pinturas al disolvente (y siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida si así lo requiriese.

* En el caso de usar productos bicomponentes, consultar con el Departamento de Calidad.

- Tras la finalización del proceso de pintado, se aconseja retirar la mayor cantidad posible de producto de las brochas y rodillos en la lata de pintura original antes de limpiarlos.

*Nunca vacíe los restos de pintura en desagües o cursos de agua.

EUROPLASTE STANDARD

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Eurotex garantiza que la calidad del producto cumple con las especificaciones técnicas en vigor en el momento de su producción. En caso de no conformidad por el estado del producto, el cliente podrá presentar un comunicado por escrito en un plazo no superior a 5 días desde la detección del defecto, siempre que no se haya sobrepasado la fecha de caducidad, acompañado del envase original y el número de lote para una correcta trazabilidad.

Los datos proporcionados en esta ficha están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico del producto en circunstancias concretas, siendo únicamente de carácter orientativo y no eximiendo al usuario final de la comprobación e idoneidad del producto o del soporte antes de su uso o aplicación.

Eurotex no se hace responsable de la aplicación de sus productos, en ningún caso, si estos no han sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha, limitándose únicamente la responsabilidad de **Eurotex** a los posibles daños atribuidos exclusivamente a los productos suministrados debido a defectos de fabricación de los mismos. Es responsabilidad de la dirección facultativa, responsables de obra, empresa aplicadora o demás sujetos que intervengan en la aplicación/uso el producto o ejecución del sistema, la comprobación del buen estado del producto antes de su uso, atendiendo además a las condiciones tanto ambientales como de soporte, así como identificar posibles patologías de la obra en cuestión que puedan afectar a la correcta aplicación del producto o durabilidad estimada del sistema.

El departamento técnico de **Eurotex**, establece valores en las especificaciones técnicas de cada producto en base a normas UNE o cualquier otra aplicable en cada caso, atendiendo a las condiciones de humedad, temperatura, de soporte etc..., siendo no exigibles reclamaciones por la obtención de resultados en ensayos realizados en condiciones diferentes a las estipuladas en dicha norma.

Este documento prevalecerá sobre cualquier versión anterior. **Eurotex** se reserva el derecho a la modificación o actualización de este documento en cualquier momento como resultado de su experiencia práctica y el desarrollo continuo del producto.