

NOVO-LACK BARNIZ SINTÉTICO BTE. ECO UNE 2010

DESCRIPCIÓN:

Formulado a base de una resina gliceroftálica, está indicado para el barnizado de maderas en general (en interior y exterior), obteniéndose gran protección y embellecimiento. Presentado en acabado incoloro.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Brochabilidad y nivelación excelentes.
- Rápido secado y endurecimiento de fondo, alta dureza, flexibilidad y retención del brillo.
- Acabado impecable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante

Alquídic

Diluyente

Eurosolv-1000

Materia fija en peso U.N.E. 48087

60 +/- 2 %

Densidad U.N.E. 48098

0.91 +/- 0.05 kg./l

Viscosidad Krebs Stormer a 20°C

65 +/- 5 U.K.

Rendimiento teórico

12-16 m²/l (por mano 30-35 micras)

Punto medio de inflamación met. Copa cerrada

>=21°C, <=55°C

Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 2 horas. Duro: 5-6 horas.

Intervalo de repintado U.N.E. 48086

24 horas

Acabado

Brillante

Color U.N.E. 48103

Incoloro transparente



PRESENTACIÓN

- Envasado: En envases de 375 c.c, 750 c.c. y 4 litros.

APLICACIONES

Para barnizar todo tipo de madera en el exterior como en el interior (puertas, ventanas...), cuando se requiera un acabado brillante.

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola.

La limpieza de equipos se realizará con EUROSOLV-X.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

Evitar la inhalación prolongada de los vapores de disolvente. Aplicar con ventilación adecuada. Cuando se aplica a pistola en espacios cerrados con poca ventilación es recomendable usar protección respiratoria.

MODO DE EMPLEO.

- Tratamiento del soporte.

Maderas nuevas:

Lijar, limpiar y secar la madera, aplicar una 1ª mano de Barniz Sintético, (diluída con 5-10% de Eurosolv-x). Pasadas 24 horas, aplicar una segunda mano sin diluir.

Maderas en buen estado:

Barniz en buen estado: lijar suavemente, limpiar el polvillo y aplicar Barniz Sintético.

Barniz en mal estado: Eliminar con quitapintura y tratarlo posteriormente como la madera nueva.

eurotex®



FICHA TECNICA
Rev.2:Junio 2014
Página 2 de 2

NOVO-LACK BARNIZ SINTÉTICO BTE. ECO UNE 2010

- Aplicación del producto:

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Aplicar a brocha, rodillo o pistola, diluyendo en caso necesario con EUROSOLV-X. Aplicar manos de 30-35 micras

Repintados a las 24 horas.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- Consultar ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.