

NOVOLACK ESMALTE ORO

DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético decorativo con un excelente acabado dorado, muy brillante y elaborado con resinas sintéticas modificadas, pigmentos no tóxicos y disolventes no aromáticos. Diseñado para manualidades y fines de alta decoración.

CARACTERÍSTICAS

- Buena rapidez de secado
- Buena brochabilidad
- Alta reflectancia
- Excelente cubrición a 1 capa

APLICACIONES

- Al tratarse de un esmalte sintético con acción antioxidante y por el grado de protección que confiere, permite el pintado directo sobre superficies de acero en condiciones muy específicas.
- Es adecuado para proteger y decorar todo tipo de superficies metálicas, minerales o de madera como puertas, ventanas, muebles, mobiliario de jardín, etc., tanto en interiores como en exteriores.
- Apto para la protección y mantenimiento de maquinaria e instalaciones, tanto industriales como domésticas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Naturaleza	Alquídica
Color	Oro
Diluyente	Disolvente sintético Eurotex
Acabado/Brillo (UNE-EN 13300)	Brillante
Densidad 25 °C (KU, kg/L) (UNE 48098)	1,06 +/- 0,05 Kg/L
Tiempo de secado (25 °C, HR: 60 %)	Al tacto: 2 horas Repintado: 24 horas Secado en profundidad: 5 horas
Rendimiento teórico (100 micras húmedas)	8-10 m ² /L
Materia Fija en peso	50 +/- 1%

*Las especificaciones técnicas pueden variar en función del color, soporte, la humedad o temperatura.

PRECAUCIONES

Facilitar la ventilación durante la aplicación, evitando la inhalación prolongada de los vapores de disolventes y usando protección respiratoria al pintar en espacios cerrados o mal ventilados. No debemos aplicar a pleno sol ni cuando se prevean lluvia, ni en zonas de niebla cerrada.

NOVOLACK ESMALTE ORO

MODO DE EMPLEO

Superficie Nueva:

Tratamiento del soporte:

- Hierro y acero: Eliminar el óxido y desengrasar la superficie; proteger previamente con EUROPRIMER.
- Galvanizado, aluminio, zinc: Aplicar una mano fina de WASH-PRIMER.
- Madera: Imprimir con NOVO-LACK SELLADORA y lijar previamente.
- Aplicar a brocha (diluido con 5% de Disolvente sintético Eurotex), rodillo (5% de dilución) o pistola aerográfica (15-20% de dilución con disolvente Multiusos o Eurosolv X).

Mantenimiento:

Si la superficie actual tiene buena adherencia, lijar suavemente antes de repintar. Si se trata de una superficie en mal estado, deberá eliminarse todo resto de pintura vieja, masillar los desperfectos e irregularidades y a continuación proceder como si fuera nueva.

Para exteriores:

Se recomienda aplicar, según las exigencias del acabado final, un barniz transparente para aumentar su durabilidad. Barniz protector suelos y metales o Barnipur w615 para zonas muy exigentes o que requieran alta durabilidad.

ALMACENAMIENTO

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol por no más de 12 meses.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Para crear la menor carga posible para el medio ambiente, se deben seguir las siguientes instrucciones:

- Agua de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base agua): El agua de limpieza que contiene la pintura diluida debe considerarse como un residuo doméstico, que debe eliminarse a través del centro de recogida de residuos de su comunidad local. De forma alternativa, se puede esperar hasta que el agua se haya evaporado y desechar el recipiente con la pintura seca en un centro de tratamiento de residuos domésticos.
- Brocha/ Rodillo base agua: Se debe dejar secar completamente la brocha o el rodillo y/o eliminar como basura doméstica.
- Disolvente de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base disolvente): El recipiente con el disolvente de limpieza se debe llevar al punto limpio o de recogida de residuos contaminantes.
- Envases usados: El recipiente con la pintura restante debe cerrarse herméticamente y si se va a desechar llevarlo a su punto de recogida de residuos local, donde las pinturas sobrantes se eliminarán correctamente como residuos (base agua). En el caso de que la composición de la pintura contenga disolventes, se deberá tratar como residuo peligroso y llevar a un punto limpio

NOVOLACK ESMALTE ORO

donde procesen la pintura de manera segura.

TRATAMIENTO DE UTENSILIOS COMO BROCHAS Y RODILLOS

- Proceso de pintado en varios días:

BROCHA: Cuando el proceso de pintado dure varios días, se recomienda no limpiar la brocha de un día para otro. Se deben guardar estos utensilios cargados de pintura en un recipiente de vidrio hermético en caso de pinturas al disolvente y papel film en caso de pinturas al agua. Al día siguiente se puede retomar el proceso de pintura. Los residuos de pintura que hayan quedado depositados en el recipiente o film se debe dejar secar completamente antes que se pueda desechar como basura doméstica normal en pinturas al agua y en el caso de pinturas al disolvente (siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida.

RODILLO: El rodillo manchado se almacena a temperatura ambiente en un recipiente de vidrio hermético en el caso de pinturas al disolvente y bolsa de plástico hermética para pinturas al agua y puede mantenerse en buenas condiciones durante unos días. La pintura de la bolsa de plástico debe secarse completamente antes de desecharla como basura doméstica normal en el caso de pinturas al agua, y en el caso de pinturas al disolvente (y siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida si así lo requiriese.

* En el caso de usar productos bicomponentes, consultar con el Departamento de Calidad.

- Tras la finalización del proceso de pintado:

- Se aconseja retirar la mayor cantidad posible de producto de las brochas y rodillos en la lata de pintura original antes de limpiarlos.

Nunca vacíe los restos de pintura en desagües o cursos de agua.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex garantiza que la calidad del producto cumple con las especificaciones técnicas en vigor en el momento de su producción. En caso de no conformidad por el estado del producto, el cliente podrá presentar un comunicado por escrito en un plazo no superior a 5 días desde la detección del defecto, siempre que no se haya sobrepasado la fecha de caducidad, acompañado del envase original y el número de lote para una correcta trazabilidad.

Los datos proporcionados en esta ficha están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico del producto en circunstancias concretas, siendo únicamente de carácter orientativo y no eximiendo al usuario final de la comprobación e idoneidad del producto o del soporte antes de su uso o aplicación. **Eurotex** no se hace responsable de la aplicación de sus productos, en ningún caso, si estos no han sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha, limitándose únicamente la responsabilidad de **Eurotex** a los posibles daños atribuidos exclusivamente a los productos suministrados debido a defectos de fabricación de los mismos. Es responsabilidad de la dirección facultativa, responsables de obra, empresa aplicadora o demás sujetos que intervengan en la aplicación/uso el producto o ejecución del sistema, la comprobación del buen estado del producto antes de su uso, atendiendo además a las condiciones tanto ambientales como de soporte, así como identificar posibles patologías de la obra en cuestión que puedan afectar a la correcta aplicación del producto o durabilidad estimada del sistema.

NOVOLACK ESMALTE ORO

*El departamento técnico de **Eurotex**, establece valores en las especificaciones técnicas de cada producto en base a normas UNE o cualquier otra aplicable en cada caso, atendiendo a las condiciones de humedad, temperatura, de soporte etc..., siendo no exigibles reclamaciones por la obtención de resultados en ensayos realizados en condiciones diferentes a las estipuladas en dicha norma.*

*Este documento prevalecerá sobre cualquier versión anterior. **Eurotex** se reserva el derecho a la modificación o actualización de este documento en cualquier momento como resultado de su experiencia práctica y el desarrollo continuo del producto.*