



FICHA TÉCNICA

Rev.3: Agosto 2016



NOVOLACK SELLADORA SINTÉTICA BLANCA

DESCRIPCIÓN:

Selladora sintética de gran rendimiento y perfecta lijabilidad, consiguiendo una adecuada preparación de la superficie.

USOS:

Como pintura intermedia o capa de fondo en sistemas alquídicos, sobre superficies de acero y madera. Como capa de preparación y acabado en la decoración de techos y paredes de yeso en el interior.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS:

- Fácil lijado.
- Optimo sellado de porosidades.
- Excelente brochabilidad.
- Facilita la cubrición con el producto de acabado.
- Mejora la calidad de los acabados.

DATOS TÉCNICOS:

Ligante

Alquídico

Diluyente

Eurosolv-1000

Materia fija en peso U.N.E. 48087

74 %

Densidad U.N.E. 48098

1.40 kg./l

Vehículo en peso

21.5%

Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076

83 U.K.

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

6-8 m²/kg

Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 1 hora / Duro: 12 h

Intervalo de repintado U.N.E. 48086

24 horas

Acabado

Satinado

Color U.N.E. 48103

Blanco

PRESENTACIÓN:

Envasado: En envases de 750 c.c y 4 litros.

ÚTILES PARA APLICACIÓN:

La aplicación se puede realizar a brocha y pistola .

ALMACENAMIENTO:

Mantener los envases de origen bien cerrados, en sitios frescos y secos. No debe almacenarse a temperaturas por debajo de 5°C.

PRECAUCIONES:

Los envases llevan las correspondientes etiquetas que contienen las frases de riesgo y de seguridad conforme a la Ley de Preparados Peligrosos vigente, cuyas indicaciones deben ser observadas.. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos.

MODO DE EMPLEO:

- Tratamiento del soporte.

Superficies maderas nuevas: Lijar bien el polvo y suciedad dejando la superficie compacta. Aplicar una primera capa de SELLADORA diluída en 5% con EUROSOLV-1000, dejar secar y aplicar otra capa sin diluir. Dejar secar convenientemente, y a continuación proceder a la aplicación, de capas de acabado. Se recomienda un breve lijado de la capa de SELLADORA.

Sobre yeso nuevo y pintura plástica bien adherida: Eliminar anteriores tratamientos: cera, grasa, etc., limpiar con diluyente sintético; lijar suavemente y proceder como en el caso anterior.

Maderas barnizadas: Lijar bien el polvo y suciedad dejando la superficie compacta. Aplicar dos capas de SELLADORA dejando secar entre capa y capa.

eurotex®

FICHA TÉCNICA

Rev.3: Agosto 2016



NOVOLACK SELLADORA SINTÉTICA BLANCA

- Aplicación del producto:

Remover el contenido del envase.

Pistola sin aire, pistola aerográfica, brocha y rodillo.

Las condiciones de aplicación de acuerdo con la práctica normal de un buen pintado.

Las diluciones y limpieza de utensilios se realizan con EUROSOLV-1000.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.