

### NOVORITE ESMALTE ANTIOXIDANTE

#### DESCRIPCIÓN

Esmalte antioxidante satinado o brillante, de elevada protección contra la corrosión. Aplicable directamente sobre hierro o acero sin necesidad de imprimación.

#### CARACTERÍSTICAS

- Aplicable directamente sobre el óxido (eliminar previamente partículas sueltas).
- Proporciona acabados brillantes lisos altamente decorativos.
- Actúa como esmalte y como antioxidante.
- No necesita mano de imprimación antioxidante.
- Proporciona un sellado hermético que evita el paso de la humedad.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Naturaleza</b>	Resinas alquídicas modificadas	
<b>Diluyente</b>	Brocha: 5 - 10% Rodillo: 5 - 10% Pistola aerográfica: 15 - 20%	Disolvente universal Eurosolv 1000
<b>Acabado</b>	Satinado/Brillante	
<b>Rendimiento teórico a 100 micras húmedas</b>	10-12 m <sup>2</sup> /l	
<b>Densidad U.N.E. 48098</b>	1,05 a 1.25 + /-0.05 Kg/l en función del color	
<b>Viscosidad Krebs Stormer a 25° UNE 48076</b>	95+/-5 K.U 20°C	
<b>Tiempos de secado U.N.E. 48086</b>	Al tacto: 1-2 h	
<b>Intervalo de repintado U.N.E. 48086</b>	Min. 6 horas	
<b>Temperatura de aplicación</b>	Entre + 5 °C y + 35 °C	
<b>Color U.N.E. 48103</b>	Carta de colores	

\*Las especificaciones técnicas pueden variar en función del soporte, la humedad o temperatura.

#### APLICACIONES

- Uso en exteriores e interiores sobre hierros y aceros.
- Dos productos en uno: Imprimación y esmalte brillante de acabado.
- Eficaz incluso sobre superficies oxidadas.
- Aplicable sobre pinturas antiguas base solvente.

#### PRESENTACIÓN

Envasado: Se presenta en envases de 4 y 0,750 litros.

Aspecto: El producto es líquido.

#### PRECAUCIONES

Aplicar con temperaturas entre 10 y 35°C y humedad relativa inferior al 60%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse entre estos límites. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.

Facilitar la ventilación durante la aplicación, evitando la inhalación prolongada de los vapores de disolventes y usando protección respiratoria al pintar en espacios cerrados o mal ventilados. No aplicar a pleno sol.

### NOVORITE ESMALTE ANTIOXIDANTE

#### MODO DE EMPLEO

##### Tratamiento del soporte:

- Hierro y acero: el soporte, debe estar exento de productos extraños y/o residuos, así como bien desengrasado, sin calamina y totalmente seco.
- Si presenta signos de oxidación, no se necesita eliminar el óxido incrustado, simplemente lijar y eliminar las partículas mal adheridas (en especial las partículas sueltas de óxido y calamina). Seguidamente aplicar directamente Novorite.
- Si hay zonas con corrosión: Eliminar con cepillo metálico o cualquier abrasivo hasta eliminar todo el óxido suelto.

##### Aplicación:

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre substratos limpios y secos, eliminando la suciedad mediante desengrasantes o detergentes y agua limpia.
- Aplicar con brocha, rodillo o pistola a espesores de 30-35 micras secas por mano.
- Para la aplicación del producto con paletina o rodillo se puede diluir el producto un 5 - 10 % con Aguarrás Ecológico.
- Con pistola aerográfica diluir un 15-20% con disolvente Multiusos o Eurosolv X.
- Aplicar utilizando como diluyente EUROSOLV 1000 siguiendo las siguientes diluciones:
  - Paletina: 5 - 10%
  - Rodillo: 5 - 10%
  - Pistola aerográfica: 10 - 20%
- Para una adecuada protección se recomienda aplicar 120 micras secas de producto. Alcanzables con 2-3 manos.

#### ALMACENAMIENTO

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35 °C es de 2 años.

#### TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Para crear la menor carga posible para el medio ambiente, se deben seguir las siguientes instrucciones:

- Agua de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base agua): El agua de limpieza que contiene la pintura diluida debe considerarse como un residuo doméstico, que debe eliminarse a través del centro de recogida de residuos de su comunidad local. De forma alternativa, se puede esperar hasta que el agua se haya evaporado y desechar el recipiente con la pintura seca en un centro de tratamiento de residuos domésticos.
- Brocha/ Rodillo base agua: Se debe dejar secar completamente la brocha o el rodillo y/o eliminar como basura doméstica.
- Disolvente de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base disolvente): El recipiente con el disolvente de limpieza se debe llevar al punto limpio o de recogida de residuos contaminantes.
- Envases usados: El recipiente con la pintura restante debe cerrarse herméticamente y si se va a desechar llevarlo a su punto de recogida de residuos local, donde las pinturas sobrantes se eliminarán correctamente como residuos (base agua). En el caso de que la composición de la pintura contenga disolventes, se deberá tratar como residuo peligroso y llevar a un punto limpio donde procesen la pintura de manera segura.

### NOVORITE ESMALTE ANTIOXIDANTE

#### TRATAMIENTO DE UTENSILIOS COMO BROCHAS Y RODILLOS

##### - Proceso de pintado en varios días:

**BROCHA:** Cuando el proceso de pintado dure varios días, se recomienda no limpiar la brocha de un día para otro. Se deben guardar estos utensilios cargados de pintura en un recipiente de vidrio hermético en caso de pinturas al disolvente y papel film en caso de pinturas al agua. Al día siguiente se puede retomar el proceso de pintura. Los residuos de pintura que hayan quedado depositados en el recipiente o film se debe dejar secar completamente antes que se pueda desechar como basura doméstica normal en pinturas al agua y en el caso de pinturas al disolvente (siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida.

**RODILLO:** El rodillo manchado se almacena a temperatura ambiente en un recipiente de vidrio hermético en el caso de pinturas al disolvente y bolsa de plástico hermética para pinturas al agua y puede mantenerse en buenas condiciones durante unos días. La pintura de la bolsa de plástico debe secarse completamente antes de desecharla como basura doméstica normal en el caso de pinturas al agua, y en el caso de pinturas al disolvente (y siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida si así lo requiriese.

\* En el caso de usar productos bicomponentes, consultar con el Departamento de Calidad.

- Tras la finalización del proceso de pintado, se aconseja retirar la mayor cantidad posible de producto de las brochas y rodillos en la lata de pintura original antes de limpiarlos.

\*Nunca vacíe los restos de pintura en desagües o cursos de agua.

#### INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Consultar la ficha de seguridad.

*Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.*