

NOVOLACK PASTA MATIZANTE UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN:

Pasta especialmente diseñada para disminuir el grado de brillo en esmaltes, lacas, barnices y en general pinturas en base disolvente. Presenta una alta compatibilidad con productos de naturaleza sintética, nitrocelulósica, poliuretánica, acrílica etc. Permite matizar dichos productos de forma sencilla, obteniéndose una buena incorporación de la pasta sobre los mismos y la consecución de satinados y mates con muy buena homogeneización del brillo.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Gran compatibilidad con productos al disolvente.
- Alta concentración de matizante.
- Máxima efectividad en su efecto.
- Magnífica orientación de los matizantes y homogeneidad en el grado de brillo conseguido en cada caso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Naturaleza

Aditivos silíceos.

Aspecto

Gel consistente.

Viscosidad (Copa Ford Nº 4)

94 (unidades Krebs)

Peso específico

1,00 ± 0.02

Materia fija

22,0 +/- 0,5% (en peso)

PRESENTACIÓN:

Envasado: Se presenta en envases de 750ml.

APLICACIONES:

Para su uso ideal, conviene partir del convertidor o tipo de pintura más cercano al grado de brillo que se desee obtener. Así es mejor emplear una base brillante para satinados y base satinada o pintura industrial para semimatos o mates. De esta forma el porcentaje de pasta matizante que habrá que añadir debe estar entre un 6% hasta el 15% como máximo (así podemos pasar un producto brillante a semibrillante o satinado, y si el producto es satinado llevar su grado de brillo hasta el correspondiente semimate o mate). No obstante se recomienda como norma general realizar una prueba con las tres cuartas partes de dosificación de pasta matizante (téngase en cuenta que la incorporación de pasta matizante en productos con cargas o alta pigmentación puede reducirse hasta un 20%, como regla general, para obtener los resultados detallados anteriormente).

Sin menoscabo de lo anterior, el empleo de la pasta matizante no debe suponer nunca un porcentaje mayor del 30% del peso original del producto que se quiera matizar.

Una vez incorporado el producto es imprescindible homogeneizarlo perfectamente, removiendo hasta su total incorporación

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. Evitar en todo momento que los componentes del producto puedan quedarse resacos o cristalizar, ya que en ambos casos perdería su eficiencia y propiedades.

NOVOLACK PASTA MATIZANTE UNIVERSAL

PRECAUCIONES:

Los envases llevan las correspondientes etiquetas que contienen las frases de riesgo y de seguridad conforme a la Ley de Preparados Peligrosos vigente, cuyas indicaciones deben ser observadas. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolvente y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos

MODO DE EMPLEO:

Aplicación

Añadir la pasta sobre la pintura a matizar y agitar concienzudamente, a ser posible mecánicamente.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.