TAPAPOROS PROFESIONAL AL AGUA

DESCRIPCIÓN

Selladora de alta penetración diseñada para la preparación profesional de la madera antes del barnizado final. Su fórmula avanzada regula la absorción de las fibras, garantizando una superficie nivelada que optimiza el rendimiento de las capas posteriores de acabado sin alterar la belleza natural ni el color de la veta.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente lijabilidad.
- Buen poder de relleno y penetración.
- Facilidad de repintado.
- Secado rápido
- Bajo olor.
- Buena elasticidad.
- Buena adherencia y propiedades de sellado de las superficies.
- Buena brochabilidad y nivelación.

APLICACIONES

- Especialmente recomendado para el sector de la carpintería decorativa y ebanistería de interior y exterior:
  - Mobiliario fino, molduras y puertas de madera noble.
  - Suelos de madera y parqués (gracias a su excelente adherencia).
  - Restauración de maderas antiguas y soportes porosos como terracota o escayola.
- Por su rápido secado y escasez de olor se puede emplear en lugares cuya ocupación haya de ser inmediata como centros hospitalarios, públicos, hosteleros…

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Naturaleza	Acrílica
Color	Incoloro / transparente
Acabado/Brillo UNE-EN 13300	Satinado
Densidad U.N.E. 48098	1,02+-0,05 Kg/L
Viscosidad Krebs Stormer a 25º UNE 48076	65 ± 5 KU
Disolvente	Agua
COVs	21,5 g/l
Útiles y limpieza	Pincel y pistola. Agua
Sólidos en volumen	35 +/- 5 %
Rendimiento	11-14m2/L dependiendo del soporte y tipo de madera
Secado tacto 20 ºC HR 60 %	30-40 min según espesor y condiciones ambientales
Repintado/lijado/barnizado	4-5 horas

*Las especificaciones técnicas pueden variar en función del soporte, la humedad o temperatura.

PRECAUCIONES

Aplicar con temperaturas superiores a + 10º C y humedad relativa inferior al 75%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o con temperaturas de soporte como mínimo de 3º C por encima del punto de rocío.
No aplicar si el sustrato está a una temperatura superior a 30ºC o sometido a alta radiación solar.

TAPAPOROS PROFESIONAL AL AGUA

TRATAMIENTO DEL SOPORTE

Tratamiento y preparación del Soporte

Es fundamental el acondicionamiento previo de la madera para garantizar un acabado óptimo:

- **Humedad**: El soporte debe estar seco, con un contenido de humedad inferior al 18-20%.
- **Limpieza:** Asegúrese de que la superficie esté libre de polvo, grasas, resinas o cualquier impureza.
- **Dilución:** El producto se presenta listo para su aplicación. Para uso con pistola, puede añadirse hasta un 5% de agua (preferiblemente destilada) si fuera necesario.
- **Homogeneización:** Mezclar el contenido suavemente con una espátula, evitando agitar para no generar burbujas.

Tratamiento de Maderas Nuevas

- **Preparación previa:** Es vital acondicionar el soporte según las indicaciones del apartado "Tratamiento y Preparación del Soporte".
- **Tratamiento preventivo:** En maderas nuevas de exterior, se recomienda aplicar previamente un tratamiento contra insectos xilófagos (carcomas) antes del sellado.
- **Imprimación:** Aplique una mano de tapaporos. Tras un secado de 4-5 horas, realice un lijado superficial. Si detecta irregularidades, aplique una segunda capa (respetando 1 hora de secado entre ellas).
- **Acabado:** Retire minuciosamente el polvo del lijado y proceda a aplicar el barniz elegido.

Tratamiento de Maderas Deterioradas o con Barnices Antiguos

- **Preparación previa:** Consulte el apartado "Tratamiento y preparación del Soporte".
- **Saneado:** Retire capas antiguas mediante lijado (siempre a favor de la veta) o utilizando Eurotex decapante.
- **Fondo:** Aplique una capa de tapaporos. Deje secar 4-5 horas y lije. En caso de superficies porosas o irregulares, refuerce con una segunda mano tras 1 hora de espera.
- **Acabado:** Una vez libre de polvo, aplique el barniz de acabado.
-

MODO DE EMPLEO

- Homogeneizar el envase antes de su uso.
- Producto listo al uso. No es necesario diluir, excepto cuando sea necesario por las condiciones de aplicación.
- Para aplicar con pistola aerográfica, diluir con un 5 % de agua como máximo.
- Aplicar dos manos de esmalte usando brocha, rodillo o pistola a un espesor total de unas 60-100 µm, (30-50 µm por mano), dejando entre mano y mano el tiempo necesario para el secado.
- No usar para el lijado estropajos metálicos, lana de acero o cualquier otra herramienta metálica.

ALMACENAMIENTO

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5ºC y 35ºC es de 2 años.

TAPAPOROS PROFESIONAL AL AGUA

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Para crear la menor carga posible para el medio ambiente, se deben seguir las siguientes instrucciones:

- Agua de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base agua): El agua de limpieza que contiene la pintura diluida debe considerarse como un residuo doméstico, que debe eliminarse a través del centro de recogida de residuos de su comunidad local. De forma alternativa, se puede esperar hasta que el agua se haya evaporado y desechar el recipiente con la pintura seca en un centro de tratamiento de residuos domésticos.
- Brocha/ Rodillo base agua: Se debe dejar secar completamente la brocha o el rodillo y/o eliminar como basura doméstica.
- Envases usados: El recipiente con la pintura restante debe cerrarse herméticamente y si se va a desechar llevarlo a su punto de recogida de residuos local, donde las pinturas sobrantes se eliminarán correctamente como residuos (base agua).

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex *garantiza que la calidad del producto cumple con las especificaciones técnicas en vigor en el momento de su producción. En caso de no conformidad por el estado del producto, el cliente podrá presentar un comunicado por escrito en un plazo no superior a 5 días desde la detección del defecto, siempre que no se haya sobrepasado la fecha de caducidad, acompañado del envase original y el número de lote para una correcta trazabilidad.*

Los datos proporcionados en esta ficha están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico del producto en circunstancias concretas, siendo únicamente de carácter orientativo y no eximiendo al usuario final de la comprobación e idoneidad del producto o del soporte antes de su uso o aplicación. ***Eurotex*** *no se hace responsable de la aplicación de sus productos, en ningún caso, si estos no han sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha, limitándose únicamente la responsabilidad de* ***Eurotex*** *a los posibles daños atribuidos exclusivamente a los productos suministrados debido a defectos de fabricación de los mismos. Es responsabilidad de la dirección facultativa, responsables de obra, empresa aplicadora o demás sujetos que intervengan en la aplicación/uso el producto o ejecución del sistema, la comprobación del buen estado del producto antes de su uso, atendiendo además a las condiciones tanto ambientales como de soporte, así como identificar posibles patologías de la obra en cuestión que puedan afectar a la correcta aplicación del producto o durabilidad estimada del sistema.*

El departamento técnico de ***Eurotex****, establece valores en las especificaciones técnicas de cada producto en base a normas UNE o cualquier otra aplicable en cada caso, atendiendo a las condiciones de humedad, temperatura, de soporte etc…, siendo no exigibles reclamaciones por la obtención de resultados en ensayos realizados en condiciones diferentes a las estipuladas en dicha norma.*

Este documento prevalecerá sobre cualquier versión anterior. ***Eurotex*** *se reserva el derecho a la modificación o actualización de este documento en cualquier momento como resultado de su experiencia práctica y el desarrollo continuo del producto.*